

PLAATSINGSADVIES

NEVERGREEN

Datum laatste revisie : 2/05/2012

PLAATSINGSADVIES NEVERGREEN

NEVERGREEN VOEGMORTEL

De set van 22 kg voegmortel bestaat uit een emmer mortel van 21 kg en een fles verharder. Na vermenging kunnen de voegen van ca. 6 m² Nevergreen stenen worden gevuld. De voegmortel draineert en laat gassen door. Geschikt voor middelzware verkeersbelasting: gemotoriseerd verkeer tot 3.5 ton.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Druksterkte	15 N/mm ²
Dichtheid	Circa 1,4kg/L
Verwerkingstijd	Circa 20 minuten
Laagdikte	Minimaal 5 mm breed, minimaal 30 mm diep

VERVOER EN OPSLAG

Bewaren in magazijn met temperatuurcondities tussen 8° en 20°C. Houdbaarheid circa 6 maanden.

VOORZORGEN

- Geclassificeerd als irriterende stof, in niet-uitgeharde vorm is het schadelijk voor huid en ogen.
- Verhardercomponent kan bijtend werken, huid en oogcontact vermijden.
- Bij huidcontact wassen met water en zeep.
- Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water en arts raadplegen.

OMSTANDIGHEDEN

- Alleen toepassen bij temperaturen boven 8°C.
- Altijd op vochtige ondergrond verwerken.
- In verband met mogelijke verkleuring (vooral bij poreuze oppervlakken) raden wij aan een proefvlak te maken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De stenen straten op voldoende draagkrachtige en drainerende ondergrond.
- Kanten van de stenen dienen vrij van stof en vervuiling te zijn.
- Oppervlak bevochtigen.
- Meng machinaal de twee componenten gedurende twee minuten.
- Voeg daarna ca. 2 liter schoon water toe aan het mengsel. Dit kan worden bereikt door de fles met verharder twee maal te spoelen met water. Hierdoor wordt ook alle verharder optimaal gebruikt.
- Meng het geheel nog ca. 1 tot 1,5 minuut. Lichte schuimvorming is normaal.
- Deze homogene massa over de ondergrond verdelen en met een vloerwisser in de voegen schuiven.
- Direct na het inwerken het gehele oppervlak met een bezem diagonaal over de voegen schoonvegen.
- Bestrating tenminste 24 uur tegen neerslag beschermen. Draag zorg voor voldoende ventilatie.
- Na 24 uur is het oppervlak begaanbaar, na 7 dagen is het oppervlak volledig belastbaar.

PLAATSINGSADVIES

NEVERGREEN

Datum laatste revisie : 2/05/2012

BENODIGDE MATERIALEN

Menger, vloerwisser, medium bezem.

REINIGING GEREEDSCHAP

Oppervlak van het straatwerk direct schoonmaken, uitgehard voegmortel is alleen mechanisch te verwijderen. Gereedschappen direct schoonmaken, uitgeharde resten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

DISCLAIMER

Dit verwerkingsadvies is uitsluitend van toepassing op Nevergreen-stenen verwerkt in combinatie met de meegeleverde voegmortel. Ten aanzien van de plaatsing kan Stradus Infra geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Download hier de brochure en ontdek verder via het plaatsingsfilmpje hoe de voegmortel in zes eenvoudige stappen op de stenen wordt aangebracht ...

<http://www.stradusinfra.be/content/stradusinfra/site/89#anc45927>

Voeg bovenzijde: 5,5 mm

Laag: 44 stenen, 4 halve stenen

